

Colma®-Rensevæske

Rengjøringsmiddel (aktivator)

Produktbeskrivelse Colma®-Rensevæske er et fettfritt løsemiddel spesialutviklet for grovrengjøring av limflater og rengjøring av verktøy.

Anvendelsesområder Colma®-Rensevæske anvendes til rengjøring, avfetting og som aktivator på:

- Lettmetaller og legeringer
- Stål
- Rustfritt stål
- GRP
- Avfetting av Sika®-Carbodur®-bånd
- Aktivator for Sikadur-Combiflex®-folie.

Colma®-Rensevæske bør ikke anvendes på porøse materialer, plast eller maling.

Bruksanvisning

Forbehandling Fukt en ren, lofri klut eller tørkepapir med Colma®-Rensevæske og dra det over limflaten for å fjerne alle forurensninger.

Tørketid Minimum 15 minutter. Når Colma®-Rensevæske har tørket, behandles heftflaten som beskrevet i det enkelte produktdatablad.

Emballasje Colma®-Rensevæske leveres i flasker à 1 l og spann à 5 l.

Tekniske data

■ Type:	Løsemiddelbasert rengjøringsmiddel
■ Farge:	Klar
■ Egenvekt (DIN 51757):	Ca. 0,85 kg/l
■ Viskositet:	Ca. 1 mPas
■ Flammepunkt (DIN 51755):	14 °C
■ Tørketid:	Min. 15 minutter

Oppbevaring, holdbarhet og avfallshåndtering Ved oppbevaring under 25 °C, er Colma®-Rensevæske holdbar i 24 mnd. etter produksjonsdato.

For avfallshåndtering, se tilhørende HMS-datablad.

Sika Norge AS er tilsluttet Materialreturordningen og betaler gebyr for all produkt- og forsendesesemballasje. Vi anbefaler at all tomemballasje leveres til gjenvinning.

Helse, Miljø og Sikkerhet

Se tilhørende HMS-datablad.

Produktet er produsert i en bedrift som er sertifisert i henhold til ISO 9001:2000 og ISO 14001.

Ønskes ytterligere opplysninger, står våre konsulenter samt vår kundeservice til din disposisjon.

Forespørsel om HMS-datablad kan rettes til vår HMS-ansvarlig, eller gå inn på våre nettsider: www.sika.no



Produktdata

Produktansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika-produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at hverken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningsotensial eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produktatablad og HMS-datablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges internettsider: www.sika.no.



Sika Norge AS
Industriveien 22
Postboks 76
1483 SKYTTA
Norge

Tel. 67 06 79 00
Fax 67 06 15 12
www.sika.no