



Teknisk datablad: 24005

Glattemiddel SC

En av de siste arbeidsoperasjoner vedrørende fuging er å glatte fugen. For å være sikker på at fugen får en glatt overflate samt at glatteverktøy evt. finger ikke blir klebrig, er det en fordel å bruke glattemiddel SC. Mange håndverkere bruker i dag oppvaskmiddel blandet med vann. Egentlig er disse produkter produsert for bruk til oppvask og rengjøring . Erfaring har vist at det er ikke så bra å bruke oppvaskmiddel til glatting av fuger. Vaskemidler inneholder vanligvis fett, lut eller til dels syrer etc. som kan skade overflaten på fugen på følgende måte:

- Ru overflate ved aggressivitet
- Krittning av pigment som kan gi flekkdannelse på overflaten.
- Dårlig heft grunnet fett som kan føre til at fugen løsner.
- Forstyrrelser i utherdingsprosessen.
- Dannelse av fine riss i overflaten på fugen som senere kan føre til totalskader.

Derfor bør Glattemiddel SC brukes. Produktet er spesielt tilpasset nøytral og eddikbasert silikon samt polyurethan tetningsmasse TP. Da fugemasse og utføring av arbeide er en kostbar affære, er utgiftene med bruk av glattemiddel per løpemeter ubetydelig i forhold til totalkostnadene. Glattemiddel SC er mer enn 90% biologisk nedbrytbart.

Bruksanvisning:

Tynn ut glattemiddelet med vann til en 1-3% oppløsning (1-3 deler glattemiddel til 100 deler vann). Etter påføring av fugemassen skal fugens overflate fuktes med uttynnet glattemiddel ved hjelp av pensel eller spray. Deretter gattes fugen med en spatel, kittekniv eller en PVC fugepinn. Ved horisontale fuger må glattemiddel som legger seg i fordypninger fjernes, da dette kan føre til fargeforskjell. Vær forsiktig ved bruk i forbindelse med marmor, da glattemiddelet kan trekke inn og skape flekker. Rengjør derfor marmorflatene godt etter at arbeidet er utført. Bruk ikke skittent glattemiddel da dette kan føre til flekker i fugen.

Tekniske data:

Farge:	Transparent, gulaktig.
Forpakning:	5 liters kanne
Påføringstemperatur:	5-40°C
Tetthet:	1,03 g/ml
Lukt:	Svak
Ph 1%:	7,0-7,5
Ph 10%:	7,5-8,0
Ph u-uttynnet:	8,0-8,5
Viskositet:	Ca. 5000 mPas
Holdbarhet v/+5 til +25°C:	24 mndr.

IMPORTØR: Norébo AS, Liamyrane 14, Postboks 95 Nyborg, 5871 BERGEN
Tlf: 55199240 Fax: 55199249 E-mail:post@norebo.no - www.norebo.no

De anbefalinger og tekniske data som er oppgitt, er gitt i god tro og er basert på de best mulige tester, samt på våre erfaringer. Da forbrukerens arbeidsforhold imidlertid ligger utenfor vår kontroll, kan vi ikke påta oss noe ansvar for de resultater forbrukeren oppnår ved produktets anvendelse.