



## TEKNISK INFORMATION

## CALDE™ TROWEL R 40 SC

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| PRODUKTTYP                          | : Aluminiumoxid - Silika produkt         |
| Rekommenderad max temperatur        | : Fogmaterial                            |
| Huvudkomponent                      | : 1400°C                                 |
| Typ av bindning                     | : Chamotte                               |
| Utseende                            | : Hydraulisk                             |
| Förpackning                         | : Torrt                                  |
| Lagring                             | : Säckar                                 |
| Max kornstorlek                     | : 12 månader.                            |
| Vattenåtgång för blandning på plats | : 0.5 mm                                 |
| Anvisning                           | : 20 liter per 100 kg torrt material     |
|                                     | : justeras beroende på önskad konsistens |
|                                     | : Installation Nr 32                     |

| PRODUKTEGENSKAPER              | STANDARD  | VÄRDEN<br>MEDELVÄRDE | ENHETER |
|--------------------------------|-----------|----------------------|---------|
| <b>KEMISK ANALYS</b>           |           |                      |         |
| Kalcinerad bas                 |           |                      |         |
| SiO <sub>2</sub>               | EN 1402-3 | 51                   | %       |
| Al <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | EN 1402-3 | 39                   | %       |
| CaO                            | EN 1402-3 | 4.1                  | %       |
| Fe <sub>2</sub> O <sub>3</sub> | EN 1402-3 | 1.6                  | %       |

Commercial Code : MAM40031

Version : 2

Datum : 26-08-2009 (D/M/Y)

Angivna värden är medelvärden från löpande produktion och kan ej användas som gränsvärden för specifikation.