



IPT FUGEMASSE

INNHold

Beskrivelse.....	1
Bruksområder.....	1
Egenskaper.....	1
Begrensninger	2
Bruksanvisning.....	2
Forbruk	2
Lydmotstand.....	2
Emisjonsdata (innemiljø).....	3
Sertifikater.....	3
Helse, miljø og sikkerhet.....	3
Tekniske data.....	4

For brannklassifisert tetting - se montasjeanvisning.

BESKRIVELSE

GRAFT® IPT Fugemasse er en allsidig miljøfugemasse for innendørs bruk. Dens unike teknologi Inert Polymer Technology (IPT) er en ikke-reaktiv, miljøvennlig kjemi helt fri for farlige utslipp under bruk og herding.

IPT-teknologien er kompatibel med nesten alle bygningsmaterialer og har den unike egenskapen 'dynamisk elastisk' som tar hensyn til både naturlige og uventede bevegelser i fugede eller limede åpninger. Fugemassen sikrer en langvarig funksjonalitet med minimum 25% bevegelighet.

IPT Fugemasse kan benyttes innen ett vidt spekter av innendørs bygningsmessige fagområder. Det finnes mange forskjellige fugemasser på markedet med ulike graderinger, kjemier og bruksområder som kan gjøre det vanskelig å finne riktig type for ønsket bruk. GRAFT® IPT Fugemasse løser dette og tillater brukeren å ha én fugemasse for alle applikasjoner innendørs.

BRUKSOMRÅDER

- IPT Fugemasse forblir fleksibel og egner seg for:
- Fuging hvor luftkvalitet er viktig helsemessig
 - Fuging på bygg der man ikke ønsker bruk av helseskadelige produkter som eksempelvis BREEAM-NOR prosjekter.
 - Innendørs fuging av vinduer og dører
 - Dekorativ fuging
 - Sanitære områder inkludert dusj

GRAFT IPT Fugemasse er handelsnavnet for GRAFT IPT Sealant, varen er identisk. Som del av vår politikk med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.



- Fuging rundt møbler, utstyr og vask i kjøkken
- Fuging rundt gulvflater
- Fuging med brannmotstand
- Fuging med radon-sperre
- Luft-, vann- og lydsetting

IPT har god vedheft til de fleste materialer, inkludert:

- Mur, betong, stein, keramikk, marmor, granitt
- Tre, tømmer, kryssfiner og sponplater
- uPVC plast og polykarbonat
- Isolerende plater, gipsplater og gips
- Metall, aluminium, stål, bly, kobber og andre legeringer

EGENSKAPER

- Kan brukes til alle applikasjoner innendørs.
- Den første teknologien helt fri for VOC.
- Primerfri vedheft til de fleste overflater.
- Dynamisk elastisk for lav- og høymodul applikasjoner.
- Tåler 3D fugebevegelse på minimum 25%.
- Motstandsdyktig mot sopp og mugg.
- Gode egenskaper mot siging.
- Lavt opptak av støv og smuss.
- Ingen misfarging mot mottagelige overflater.
- Gulner ikke.
- Overflødig masse kan enkelt vaskes vekk med fuktig klut.
- Overmalbar.
- Krymper litt under herding.
- Testet og godkjent for brannklassifisert fuging.
- Motstandsdyktig som radonsperre.
- Lydisolierer 62 dB RW med ensidig fuge 12mm.



IPT FUGEMASSE

BEGRENSNINGER

- Beskytt metall som ikke er kompatibel med vannkontakt mot korrosjon.
- Fugemassen er løselig i vann i våt/uherdet tilstand, og kan ikke fuges under vann. Utført fuge må ikke påføres/sprøytes med vann eller annen væske før det har dannet seg en hinne (<30 min).
- Fugemassen bør ikke brukes utendørs på grunn av teknologien bak herdeprosessen.
- Veldig smale fuger herder raskere enn normalt. Her finnes en spesiell versjon av IPT som herder saktere.
- Anbefales for bruk i fuger opptil 20mm bredde. Større fugebredder kan tilpasses.

BRUKSANVISNING

Alle overflater må være rene og frie for smuss, fett eller annen forurensning. Overflater kan være fuktige men ikke rennende våte. Bruk en fuktig kost til å vaske overflater før fugging for å fjerne løse partikler samt for å sikre god vedheft. Primere er vanligvis ikke nødvendig.

1. Fugebredden bør være minimum 6mm og maksimum 20mm for å utføre en korrekt installasjon. Det ideelle forholdet mellom fugebredde og fugedybde er 2:1. For å oppnå det riktige forholdet bør det benyttes bunnfyllingslist i dype fuger.
2. Kutt patronspissen i ønsket vinkel med en diameter lik fugebredden og skru på fugespissen.
3. Bruk en fugepistol og fyll godt og jevnt med fugemasse inn i fugen. Hvis man bruker maskeringstape langs kantene må denne fjernes innen 30 minutter etter fugging. Fugen vil krympe litt under herding, og hvis man ønsker en jevn overflate anbefales å legge fugen litt tykkere.

4. Fugen kan etterbehandles for finere finish med en fuktig fugepinne av plast eller lignende (< 30 min). Det anbefales bruk av IPT Tooling Agent istedenfor såpe og vann, som danner en film mellom fugepinnen og fugemassen. Ikke utsett eller sprøyt fugen med vann eller annen væske før det har dannet seg en hinne (<30 min), da uherdet fugemasse vil være løselig i vann på grunn av fugemassens miljøvennlige egenskaper.
5. Uherdet masse kan enkelt fjernes med en fuktig klut. Herdet masse fjernes mekanisk.
6. Ferdigherdet fugemasse kan overmales med både alkyl- og vannbaserte malinger.

FORBRUK

Forbruk for standard 300 ml patron:

Fugestørrelse (mm)	6x6	9x6	12x6	25x10	7x7 hjørne	10x10 hjørne
Løpemeter/ Patron	8,63	5,5	4,1	1,2	12,0	6,0

LYDMOTSTAND

Konstruksjon	Lydklasse
Ensidig fuge 12mm dybde uten bakdytt	62 dB RW

Hvis man fuger med større dybde, tosidig eller med bakdytt så vil man oppnå samme eller høyere lydisolering enn angitt ovenfor. Lydisoleringen gjelder kun fugemassen og ikke andre elementer i bygningskonstruksjonen. Lydklassen angitt er testet ved det akkrediterte laboriet EXOVA BM Trada i Storbritannia i henhold til ISO 10140-2:2010.



IPT FUGEMASSE

EMISJONSDATA (INNEMILJØ)

Komponent	Emisjonsrate etter 3 dager	Emisjonsrate etter 4 uker
TVOC	7,7 µg/m ³	i.d. (< 5 µg/m ³)
TSVOC	i.d. (< 5 µg/m ³)	i.d. (< 5 µg/m ³)
VOC uten NIK	i.d. (< 5 µg/m ³)	i.d. (< 5 µg/m ³)
R Verdi	i.d. (< 1)	i.d. (< 1)
Formaldehyde	i.d. (< 3 µg/m ³)	i.d. (< 3 µg/m ³)
Acetaldehyde	i.d. (< 3 µg/m ³)	i.d. (< 3 µg/m ³)
Sum for+ace	i.d. (<0.002 ppm)	i.d. (< 0.002 ppm)
Kreftfremk.	i.d. (< 1 µg/m ³)	i.d. (< 1 µg/m ³)

i.d. betyr ikke detektert

GRAFT® IPT Fugemasse tilfredsstillende grensekrav angitt i GEV og resultatene korresponderer med EMICODE emisjonsklasse EC 1^{PLUS}. IPT Fugemasse har ingen farlige emisjoner under bruk eller herding. Oppfyller kravene for **BREEM-NOR** prosjekter. Testet av Eurofins Product Testing.

SERTIFIKATER

- Emisjonstest som oppfyller EMICODE EC 1^{PLUS}
- Lydrapport etter ISO 10140-2:2010.
- Brann teknisk Europeisk Godkjennelse ETA 20/0476 & 20/0477
- Radontestet.
- Luftstrøm test rapport etter EN 1026:2016.
- EN 15651-1: F-INT 25LM
- EN 15651-3: XS1

HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

Ikke helseskadelig. GRAFT® IPT Fugemasse Sikkerhetsdatablad må være lest og forstått før bruk. Sikkerhetsdatabladet er tilgjengelig på GRAFTs hjemmeside og ved forespørsel.



GRAFT IPT Fugemasse er handelsnavnet for GRAFT IPT Sealant, varen er identisk. Som del av vår politikk med stadig å forbedre produktene, tas det forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.



IPT FUGEMASSE

TEKNISKE DATA

Tilstand:	Bruksklar tiksotropisk masse.
Densitet:	1,54 g/cm ³ .
Farge:	Alle kan produseres. Standard lagerførte farger er hvit og lys grå.
Forpakning:	300ml patroner, 300ml pølser og 600ml pølser.
Flammepunkt:	Ingen.
Hinnedannelse:	Maksimalt 30 minutter.
Klebefri:	Maksimalt 60 minutter.
Herdetid:	10% per døgn.
Tørrestoffinnhold:	> 80%
VOC:	0 g/l.
Aldringsbestandig:	Type X (UV / vann) (bestått).
Kjemikaliebestandig:	Test bestått (motstandsdyktig).
Test i saltvann:	Test bestått (motstandsdyktig).
Mikrobio. vekst:	0 (ingen vekst).
Hardhet:	Shore A 47.
Strekkefasthet:	3,79 MPa (379 N/mm ²).
Bruddforlengelse:	270%
3D-Strekkefasthet:	0,24 MPa (24 N/cm ²).
3D-bruddforleng:	106%
Rivestyrke:	50%
Kompresjonsstyrke:	434 N / 1569 MPa.
Bevegelse:	25%
Nedsig:	< 0,5 mm.
Krymp:	15% volum ensidig.
Radon motstand:	1,5mm tykk IPT gir Z = 2.9 - 108 s/m.
Brannspredning:	Overflate klasse D-s2,d0.
Brannmotstand:	Inntil klasse EI 240.
Termisk konduktivitet:	0,845 W/mK (+/- 3%) ved 20mm dybde (EN 12667).

Holdbarhet:	Inntil 12 måneder i uåpnede beholdere samt inntil 6 måneder i åpnede men ettertette beholdere i skygge og tørre omgivelser mellom 5 °C og 35 °C.
Frost:	Uherdet fugemasse bør ikke fryses ned.
Påføringstemperatur:	+5 °C til +35 °C.
Temperaturbestandig:	-40 °C til +75 °C.



GRAFT IPT Fugemasse er handelsnavnet for GRAFT IPT Sealant, varen er identisk. Som del av vår polise med stadig å forbedre produktene, tas der forbehold om rettigheten til å endre eller forandre produktspesifikasjoner uten varsel. Produktillustrasjonene er kun illustrerende. All informasjon i dette dokument er kun veiledende, og siden Polyseam AS ikke har noen kontroll over selve installasjonene eller byggeprosjektene, så gis det ingen garantier for det endelige arbeidet der produktet er benyttet. Det tas ikke noe ansvar ved tap eller skade som følge av bruk med produkter som dette dokument beskriver.