

weber Vetonit vegg 5-100



Produktfordeler

Hurtigtørkende puss og rep. mørtel for vegg
Tixotrop
Store tykkelser
Hurtig tørkende

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Bruksområde

Tixotrop, hurtigtørkende og formbar mørtel til sparkling / puss på vegger og tak innendørs. Mineralske underlag for eksempel betong, lettbetong, Leca, tegl og puss. Kan benyttes utendørs når overflaten overmales. Tykkelse fra 5-100 mm.

Produktspesifikasjon

EGENSKAPER	
Materialforbruk	1,3 kg pr. liter ferdig masse. 10 mm tykkelse = 13 kg/ m ² 5 mm tykkelse = 6,5 kg/m ² 1 mm tykkelse = 1,3 kg/ m ²
Påføringstemperatur	> +5,0°C
Anbefalt tykkelse	5-100 mm
Bruksområde	Utendørs: Nei Innendørs: Ja
Vannbehov	Ca 4 liter vann /15 kg pulver
Trykkfasthet 28 døgn	4,0 MPa
Vedheft	0,5 MPa
Krymp 1 døgn	0,5 ‰
Bindemiddel	Specialcement
Tilslag	Natursand 0-0,5 mm

Forbehandling av underlag

Underlaget skal være rent og fritt for støv eller andre forurensninger som kan hindre god heft. Tørre og sugende underlag forvannes eller primes med Weber Floor 4716 Primer. Underlagets temperatur skal være min. +5°C. Beste resultat oppnås ved temperaturer fra +10 - +25°C.

Blanding

1 sekk a 15 kg blandes maskinelt med ca. 4 liter vann. Blandes i min. 2 minutter med drill og visp til en klumpfri masse. Bruk tid ca. 45 minutter.

Påføring

Mørtelen påføres underlaget med tradisjonelt murerverktøy. Når mørtelen har satt seg noe, bearbeides overflaten til ønsket struktur med for eksempel brettskuring eller filsing. Tidspunkt for bearbeiding avhenger av temperatur og tykkelse.

Sikkerhetstiltak

Sammen med fuktighet og vann virker mørtelen aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. Mørtelen inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Lagring

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold.

Produktbeskrivelse

Vetonit vegg 5-100 er hurtigtørkende og tixotrop mørtel basert på spesialsement, mineralske fyllstoffer og tilsetningsstoff. D-max. 0,5 mm. Produktets konsistens justeres med vanntilsetning ut fra tykkelse som skal påføres. Tørketid 1-3 døgn ut fra temperatur, vanntilsetning og tykkelse.

Saint-Gobain Byggevarer as
Brobekkveien 84
Postboks 216 Alnabru
0614 Oslo
Tlf.: 22 88 77 00
Fax: 22 64 54 54
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no