Teknisk faktablad

StoPrim Silikat

Vannbasert grunning på silikatbasis

Egenskaper

Funksjon

Styrker overflatesjiktet.

Forbedrer vedheften.

Regulerer sugevnen.

God inntrengningsevne.

Bruksområde

Brukes inn- og utvendig.

Som grunning på sterkt sugende underlag eller for utjevning av ulikt sugende mineralske underlag og bærende eldre malingssjikt så vel som forhardning av sandete underlag.

Ikke på fuktige eller forurensede underlag.

Tekniske data

Produktgruppe

Grunning

Sammensetning

Kalivannglass, polymerdispersjon, vann, alifater, glykoleter, additiv

Testverdier

Kriterium	Norm	Verdi	Enhet
Densitet (23 °C)	DIN 53217	1,1	g/cm³ [1)]
Tørrstoffandel	VIQP 033/VILS 001 (Sto intern)	16	vekt%
pH	VIQP 011 (Sto intern)	11–12	

[1)] g/cm³ = kg/l

Arbeidsbeskrivelse

Underlag

Underlaget må være fast, rent og bærekraftig samt uten utfellinger og saltutslag.

Nya underlag må herde i minst 14 døgn.

Oppbygging

På sterkt sugende underlag anbefales flere påføringer vått-i-vått.

Grunningen må ikke bli glansende etter tørking.

Blandingsforhold

Fortynnes opp til 1:1 med vann.

Forbruk

Ca. 0,15–0,8 l/m^2

Påføring

StoPrim Silikat påføres med pensel.

Videre systemoppbygging etter tilstrekkelig tørking, som regel natten over (20 °C og 65 % relativ luftfuktighet).

Rengjøring av verktøy

Rengjør med vann umiddelbart etter anvendelse.

Leveranse

Farge

Ufarget

Lagring

Lagringsforhold

Lagres godt tilsluttet og frostfritt.

Lagringstid

Best før: Se forpakning.

Særskilte opplysninger

Sikkerhet

Sikkerhetsdatablad finnes på www.stonorge.no

Observer informasjonen angående produkthåndtering, lagring og avfallshåndtering.

StoPrim Silikat

Bruk som ikke er nevnt utrykkelig i dette tekniske faktablad, må ikke gjennomføres uten samråd med Sto Norge AS. Formålet med informasjonen er å sikre normal bruk.

Sto Norge AS
Pb. 6686 Etterstad
0609 Oslo
Telefon 66 81 35 00
Telefaks 66 81 35 01
info.no@stoeu.com
www.stonorge.no