



Utgåva 00.11/1

Sto Glasfiberväv M

Alkaliebeständig glasfiberväv

■ Materialbeskrivning

Armeringsväv med alkaliebeständigt ytskikt. Tillverkad av glasfiber.

Uppbyggnad

Innehåller ingen PVC. Mjukgörarfri.

■ Användningsområde

Som armeringsväv för StoTherm Fasadsystem:

- StoTherm Vario
- StoTherm Mineral

Som armeringsväv för spricksanering:

- StoNordic Putssystem

Kan användas både in- och utvändigt.

Vid annan användning än ovan, kontakta Sto Scandinavia AB.

■ Produktegenskaper

- Låg begynnelsestöjning, därför förhöjd verkan. Förhindrar sprickor i armering och puts.
- Alkaliebeständigt ytskikt.
- Ej beständig mot lösningsmedel.
- Ruttnar ej.

■ Arbetsanvisning

Armering

Armeringsmassan appliceras heltäckande. Sto Glasfiberväv M trycks på och planspacklas. Väven överlappas 10 cm. Behandla väven snarast för att förebygga skador.

Förbrukning

Ca 1,2 m/m² (100 cm bred)

Arbetstemperatur

Lägsta arbets- och underlagstemperatur +5°C.

Avfallshantering

Sto Glasfiberväv M avger inga vattenlösliga ämnen som kan förorena grundvattnet, inga skadliga ämnen och vid förbränning bildas ej giftiga gaser.

■ **Tekniska data**

	Provresultat	Enhet
Maskvidd		
Längdriktning	6	mm
Tvårriktning	6	mm
Vikt		
Ytvikt	155	g/m ²
Glasvikt	123	g/m ²
Ytskikt	32	g/m ²
Draghållfasthet		
efter 28 dagar i normalklimat		
Längdriktning	1700	N/50 mm
Tvårriktning	1700	N/50 mm
efter 28 dagar i destillerat vatten		
Längdriktning	>850	N/50 mm
Tvårriktning	>850	N/50 mm
efter 28 dagar i 5%-ig natronlut		
Längdriktning	>850	N/50 mm
Tvårriktning	>850	N/50 mm
efter 28 dagar i vattenutspädd cementlut		
Längdriktning	>850	N/50 mm
Tvårriktning	>850	N/50 mm
efter 6 tim i 80°C och pH 12,5 (DIBt-norm)		
Längdriktning	>850	N/50 mm
Tvårriktning	>850	N/50 mm
Brottöjning		
efter 28 dagar i normalklimat		
Längdriktning	3,3	%
Tvårriktning	2,9	%

■ **Övrig information****Artikelnummer och förpackning**

2036-001 Sto Glasfiberväv M 50 m/rulle, 100 cm bred

Färg

Grön

Övrig armeringsväv

Sto Detaljväv

Sto Glasfiberväv Classic

Sto Pansarväv

Lagring

Skydda mot sol och fukt. Undvik nedsmutsning.

Hanterings-/miljöinformation

För vidare information om kontakt med produkten, lagring och avfallshantering, se varuinformationsblad.

■ **För mer information kontakta**

Sto Scandinavia AB, 020-37 71 00, int + 46 13 37 71 00

Danmark: Sto Scandinavia AB, +45 70 27 01 03

Norge: Mursto A/S, +47 23 06 73 60

Finland: Finexter OY, +358 33 16 50 82