

Sika[®] Tooling Agent N

Tekniske data

Kjemisk base	Vannbasert tensidløsning
Farge	Fargeløs klar væske
Tetthet (CQP ¹ 006-3 / ISO 2811-1)	Ca. 1 kg/l
Viskositet ² (CQP 012-1 / DIN 53211; 4mm)	Ca. 15 s
Flammepunkt (CQP 007-1 / ISO 13 736)	Ikke relevant
Påføringstemperatur	5 °C – 35 °C
Lagring	I lukket beholder på et kjølig, tørt og frostfritt sted
Holdbarhet	12 måneder

¹⁾ CQP = Corporate Quality Procedures

²⁾ 23 °C / 50 % r.f.

Beskrivelse

Sika[®] Tooling Agent N er et vannbasert, løsemiddelfritt glattemiddel for Sikaflex[®] produkter.

Sika[®] Tooling Agent N er produsert i henhold til ISO 9001 / 14001 kvalitetssikringsystem og responsible care programmet.

Produktegenskaper

- Nøytral
- Ikke irriterende for huden
- Påvirker ikke malinger (heller ikke vannbaserte)
- Ingen utvasking eller tæring på ferske fugemasser eller lim.

Bruksområder

Til glatting av overflaten på nylig påførte Sikaflex[®] fugemasser og lim. I tester har Sika[®] Tooling Agent N vist seg å ikke påvirke malte flater, men i kritiske tilfeller anbefaler vi å gjøre forforsøk for å sjekke kompatibilitet, spesielt på ferske og/eller vannbaserte malinger.

Dette produktet er beregnet for erfarne profesjonelle brukere. Tester bør utføres på de aktuelle materialer og underlag for å sikre vedheft og kompatibilitet.

Industry



Påføringsmetode

Sika® Tooling Agent N kan sprayes direkte på overflaten som så gattes med et et glatteverktøy. Eventuelt kan overflaten gattes med et glatteverktøy som på forhånd er fuktet med Sika® Tooling Agent N. Flasken lukkes forsvarlig etter bruk.

Overmalbarhet

Sika® Tooling Agent N inneholder en liten mengde vannløslige polymerer som kan bli liggende på overflaten. Disse kan enkelt fjernes med vann. Før overmaling av den glattede Sikaflex® flaten anbefaler vi å skylle denne med vann. Dette kan også gjøres umiddelbart etter glattingen ved bruk av en lavtrykkssprøyte.

Lagring

Uåpnede beholdere kan lagres i temperaturer mellom 5 °C og 25 °C i over 12 måneder. Åpnede beholdere skal brukes i løpet av noen uker. Nedbryting av produktet vil resultere i fremvekst av mikroorganismer og etter hvert ubehaglig lukt. Produktet skal i så fall avhendes.

Ytterligere informasjon

Arbeidsbeskrivelser for bestemte applikasjoner vil kunne gi ytterligere beskrivelser utover dette databladet.

Sikkerhetsdatablad for produktet er tilgjengelig på forespørsel.

Emballasje

Flaske	1 l
--------	-----

Målte verdier

Alle opplysningene i dette produkt databladet er basert på laboratorietester. De målte data kan avvike på grunn av omstendigheter utenfor vår kontroll.

Helse, miljø og sikkerhet

For informasjon og råd om sikker behandling, lagring og avhending av kjemiske produkter skal brukeren konsultere oppdatert sikkerhetsdatablad som inneholder fysiske, økologiske, toksikologiske og andre sikkerhetsrelaterte data.

Produktsansvar

Denne informasjonen og i særdeleshet anbefalingene i forbindelse med anvendelse av Sika produkter er gitt i god tro, basert på Sikas inneværende kunnskap og erfaring med produktene når de er riktig lagret, behandlet og anvendt under normale forhold.

I praksis vil forskjellene i materialer, underlag og lokale forhold være av en slik karakter at verken denne informasjonen, andre skriftlige anbefalinger eller noen annen form for råd kan innebære noen garanti med hensyn til det bearbejdede produktets omsetningspotensiale eller egnethet for et bestemt formål, ei heller noen annen form for juridisk ansvar.

Tredjeparts eiendomsrett må respekteres.

Enhver ordre aksepteres i henhold til Sikas gjeldende salgs- og leveringsbetingelser.

Brukere skal alltid forholde seg til sist oppdaterte versjon av produkt datablad og sikkerhetsdatablad for det aktuelle produktet. Kopier av sist oppdaterte versjon finnes på Sika Norges nettsider:

www.sika.no.



Sika Norge AS
Industriveien 22
Postboks 76
1483 Skytta
Norge
Tlf.: 67 06 79 00
Faks 67 06 15 12
www.sika.no