HEY'DI FIN GAMMEL SLEMMING

Kalkbasert dekorslemming for kalk, mur og betong.

Beskrivelse/Bruksområder
Hey'di Fin Gammel Slemming er en kalkbasert, vanntett og diffusjonsåpen edelslemming til overflatebehandling av kalkbaserte underlag, mur og betong. Hey'di Fin Gammel Slemming blandes med vann og gir en dekorativ, matt overflate.

Bruksområder
Inn- og utvendig på kalkbaserte underlag, betong, puss, tegl og annet murverk, både nybygg og historiske bygninger. Benyttes også i landbruksbygninger, fjøs m.m. for dekorativ og desinfiserende effekt. Anvendelsestemperaturen bør ligge mellom 10 og 18ºC. Laveste temperatur er + 5ºC, dette gjelder også for underlaget.

Forarbeid - Underlag
Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Faste, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. Svake, sugende flater må primes med Hey'di KZ blandet med vann i forhold 1:1.
På tidligere kalkede flater er lett børsting tilstrekkelig forbehandling. Til utbedring av sår og skader benyttes reparasjonsmørtel tilpasset underlaget.

Utblanding - Bruksmåte
Hey'di Fin Gammel Slemming blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder bør det benyttes drill med visp eller universalmixer. Påføring foretas med gresskost. Benytt ca. 3 - 3,25 liter vann til 10 kilo Hey'di Fin Gammel Slemming. La blandingen stå i noen minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med mer vann. Utblandet masse må brukes fortløpende. Massen vil stivne noe under arbeidets gang, og kan spes med noe mer vann.*
Blandingen skal være lett å stryke, men skal ikke renne. Neste strøk påføres når det foregående er avbundet, dagen etter eller senere. To strøk gir slagregnstett overflate. Unngå å stryke Hey'di Fin Gammel Slemming på varm mur eller i sterkt solskinn.
Redskap rengjøres med vann.

* Gjelder kun hvit. Pigmentert vare må blandes med nøyakig lik vannmengde og strykes på samme måte for å redusere fargeforskjeller. Innenfor samme område må det arbeides kontinuerlig, og skjøtene strykes "vått-i-vått". Pigmentert kalkslemming vil aldri gi optisk helt homogen overflate.

Tørketid
Hey'di Fin Gammel Slemming herder (karbonatiserer) ved hjelp av kulldioksyd i luften, følgelig må en behandlet flate beskyttes mot direkte regnbelastning i ca. 1 - 3 døgn etter påføring.

Forbruk
Slemming: ca. 1 - 1,5 kilo pr. m² pr. strøk.

Lagring
Lagres tørt i inntil 2 år.

Pakning
20 kilo spann.

Teknisk data:

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak
Produktet inneholder kalk som blandet med vann virker aggresivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg.
Les alltid advarseltekst på pakning før arbeid igangsettes.

Hey'di AS, www.heydi.no e-post: heydi@heydi.no