




BETO[®] GRUSbinder

(ROMPOX[®] - DEKO)

Den dekorative grusbinderen

Aldri mer vil løse steiner spres på plenen, terrassen eller til og med i huset. Med BETO GRUSbinder kan du klebe sammen grus og oppnå en sklisikker og tiltalende flate. Om du vil oppgradere med utelys rundt huset, lage pene arealer, trær eller hagestier. Så kan alle hageprosjekter realiseres med 1-komponent-harpiks-bindemiddel. Tilsettes renset, tørket og støvfri grus. BETO GRUSbinder er spesielt godt egnet på grunn av sin lys-stabilitet.(UV beskyttet) Flatene er vanngjennomtrengelige og lette å rengjøre.

Varenumre:



1 kg emballasje art. 1440060
10 kg emballasje art. 1440065

Egenskaper


- Til tykkelser fra 30 mm
- Ingen sjenende lukt
- Frost- og saltbestandig
- UV- og fuktbestandig
- Spesielt godt egnet til lys grus



Til fotgjenger-
belastning



Kraftig
vanngjennomtrengelig



Frostbestandig

BETO® GRUSbinder

(ROMPOX®-Deko)

Fremgangsmåte:

Krav til underlaget: Sette- og bærelaget må være vann-gjennomtrengelig. Underlaget må dimensjoneres i samsvar med den forventede trafikkbelastningen.

Forarbeid: Flaten som skal belegges må justeres slik at det påfølgende belegg oppnår minst en tykkelse på 30 mm. Tilstøtende flater som ikke skal belegges dekkes ved hjelp av tape og plast. Ettersom ikke all singel som er tilgjengelig i byggevarerhandelen er ren og tør, er det viktig å rense og tørke singelen manuelt før bruk av BETO GRUSbinder!

Her beskrives to rengjøringmetoder:

1. Singel helles i en betongblander eller murerbøtte, tilstrekkelig rent vann tilsettes og innholdet blandes sammen i minst 1 minutt. Ferdig blandet helles det grumsete vannet forsiktig ut av blanderen/bøtten. Prosessen gjentas inntil vannet som helles ut av bøtten er tilstrekkelig klart og singelen er ren. Den rensede singelen fordeles nå i et tynt lag på et teppe/matte hvor det blir liggende inntil det er helt tørt (det ideelle er under direkte solstråling). FERDIG!

2. Alternativt kan du fylle en murerbalje med rent vann, grusen helles i en nettingkurv eller lignende, kurven senkes ned i baljen og trekkes opp og ned i vannet inntil grusen er rensert. La deretter grusen tørke som beskrevet i forrige punkt. Vann/fuktighet kan gi problemer med heften på singelen!

Blanding: Hell 50 kg (2x25 kg) ren og tørr grus i tvangs- eller frittblanderen og begynn blandingen. I løpet av blandingen tilsettes langsomt, alt innholdet fra 1-kg-boksen BETO GRUSbinder. Viktig: Alt innholdet i boksen (rester på insiden skrapes ut med en slikkepott) tilsettes blandingen. Total blandetid: Minst 5 minutter.

Viktig: Innholdet i boksen flyter best når den er oppbevart ved romtemperatur!**Grunnleggende regel:** Jo mer bindemiddel som benyttes, jo bedre blir resultatet. **Bearbeiding:** Det ferdige blandede materialet helles ut på den forberedte flaten, fordeles eventuelt med en spade i minst 30 mm. Massen rettes med en rettholdt og kontrolleres med vater eller laser. Blanding gattes og komprimeres med et egnet stålbrett. En god komprimering er viktig for et holdbart sluttprodukt!

Etterbehandling: Nylagt areal må beskyttes mot regn i 24 timer.

Regnbeskyttelsen må ikke legges direkte på flaten, luft må kunne sirkulere under tildekningen.

Viktige råd: Hvis du er i tvil bør du legge et prøvfelt på forhånd. Den rengjorte singelen, f.eks. knust singel 2-5mm/4-8mm/8/11mm eller natursingel 12-16mm, knust 16-22mm, natursingel 32-45mm, tørkes godt. Hvis ikke vil belegget ikke oppnå ønsket fasthet og bestandighet.

Kontakt firmapost@betomur.no for mer informasjon!

Tekniske opplysninger:

System	1-komponent-PU	
Trykkfasthet	6,3 N/mm ² byggeglassverdi	DIN 1164 del 7
Bøyingsstyrke	1,75 N/mm ² byggeglassverdi	DIN 1164 del 7
Solidmørteitet	1,65 kg/dm ³ byggeglassverdi	DIN 1164 del 7
Bearbeidingstid ved 20 °C	20-30 minutter	ROMEX®-Norm 04
Minimum herdetemperatur	> 7 °C (max. +25 °C)	Underlagstemperatur
Ved lave temperaturer	langsom herding	
Ved høye temperaturer	rask herding	
Frigjøring av overflaten	24 timer 6 dager	kan tas i bruk kan belastes fullstendig
Vanngjennomtrengelighet (Permiabilitet)*	Svært god. Avhenger av tilslagstørrelsen og komprimering.	
Lagringstid	12 måneder	frostfritt, tørt

Alle fyllstoffene er naturprodukter hvor det kan være naturlige fargeavvik. Den trykte informasjonen i denne brosjyren er basert på erfaringer og dagens kunnskap og praksis, den er imidlertid ikke bindende og utgjør ikke et kontraktmessig juridisk forhold. All tidligere informasjon blir ugyldig når denne brosjyren publiseres. Det samme gjelder for bilder. Status: Juni 2020. Vi forbeholder oss retten til å foreta endringer.

* Vanngjennomtrengelig i betydningen av "Vedlegget for trafikkområder som er i fare for uttørkingssvinn" (MVV), utgave 2013.

Forhandler:

Importør:

Betomur AS
Minde Allé 35
5068 Bergen
Tel. 55 59 44 50
www.betomur.no



Følg oss på sosiale medier:



Produsent

ROMEX® GmbH
Mühlgrabenstraße 21
D-53340 Meckenheim,
Tyskland
+49 (0) 2225 70954-20
www.romex-ag.de

