



**MAPEI**

# Malech

Vannbasert akryl primer

**PERFEKT RESULTAT**

**HEFT FORBEDRER**

## BRUKSOMRÅDE

**Malech** brukes generelt som primer på veggflater (f.eks. betong og sementbasert reparasjonsmørtel) før påføring av overflateprodukter i **Elastocolor**, **Quarzolite** og **Colorite**-serien for å regulere underlagets absorberingsevne og som heft forbedrer.

**Malech** kan også brukes som primer i **Aquaflex System** (lagerføres ikke i Norden) for permanent innkapsling av asbest før belegging med **Aquaflex**.

## Eksempler på bruk

- Som primer på godt herdet, gammel eller ny puss, såfremt disse ikke er skadet, før overflatebehandling med **Elastocolor**, **Quarzolite** og **Colorite**-serien.
- Som primer på gammel maling, selv om denne kitter noe på overflaten, før overflatebehandling med **Elastocolor**, **Quarzolite** og **Colorite**-serien.
- Fordi **Malech** er luktfri kan den brukes som primer på overflater som må behandles i lukkede eller dårlig ventilerte rom, før overflatebehandling med **Elastocolor**, **Quarzolite** og **Colorite**-serien.

## TEKNISKE OPPLYSNINGER

**Malech** er en mikronisert akrylharpiksbasert primer i vanddispersjon, som bedre trenger inn i underlaget enn tradisjonelle vannbaserte primere.

**Malech** er lukt- og løsemiddelfri, og kan dermed brukes i lukkede eller dårlig ventilerte omgivelser.



TEKNISKE DATA (typiske verdier)	
PRODUKTIDENTITET	
Konsistens:	lettflytende væske
Farge:	transparent
Densitet (EN ISO 2811-1) (g/cm <sup>3</sup> ):	ca. 1,01
Tørrestoffinnhold (EN ISO 3251) (%):	ca. 15
PÅFØRINGSDATA	
Fortynning:	klar til bruk
Ventetid før overmaling:	12-24 timer avhenging av luftfuktighet og temperatur, og i alle tilfeller der tidligere behandling er helt tørr.
Arbeidstemperatur:	fra +5°C til +35°C
ENDELIG RESULTAT	
VOC innhold i ufortynnet produkt (EU-direktiv 2004/42/EC) (g/l):	≤ 5

**Malech**s formulering sikrer støvbinding på overflater som skal behandles. Pga. dyp inntrengning reduserer **Malech** faren for saltutslag på overflaten.

#### ANBEFALINGER

- Bruk ikke **Malech** på metallflater.
- Påfør ikke **Malech** på fuktige flater.
- Bruk ikke **Malech** ved temperaturer lavere enn +5°C.

#### PÅFØRING

##### Klargjøring av underlaget

Nye overflater eller mindre arealer som er utbedret med reparasjonsmørtel må være fullstendig herdet, grundig rengjort, hele og tørre.

Før belegging må overflaten være fri for olje, fett og løse partikler.

Forsegle sprekker og riss og skadede svake områder.

Porøse områder må forsegles og ujevne underlag må avrettes.

##### Klargjøring av produktet

**Malech** er klar til bruk.

Fortynning med opp til 50% vann anbefales for å unngå forglassing av ikke-absorberende underlag.

##### Påføring av produktet

Produktet røres om før bruk og påføres med kost, rulle eller sprøyte.

Må ikke utsettes for regn de første 12 timer.

**Malech** kan overmales etter 12-24 timer avhengig av omgivelsestemperatur og fuktighet.

##### Rengjøring

Kost, rulle og sprøyteutstyr (luftfri) kan vaskes med vann før **Malech** tørker.

##### FORBRUK

0,10-0,15 kg/m<sup>2</sup> avhengig av underlagets porøsitet.

##### EMBALLASJE

10 kg kanne.

## LAGRING

**Malech** er holdbar i 24 måneder, lagret tørt, i original emballasje og ved temperaturer mellom +5°C og +30°C.

## SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR KLARGJØRING OG BRUK

For instruksjon vedrørende sikker håndtering av våre produkter, vennligst se siste utgave av sikkerhetsdatablad på vår nettside [www.mapei.no](http://www.mapei.no).

PRODUKT FOR PROFESJONELL BRUK.

## MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må likevel bli betraktet som retningsgivende og gjenstand for vurdering. Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse. Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt, eller ved feilaktig utførelse.

Vennligst referer til siste oppdaterte versjon av teknisk datablad som finnes tilgjengelig på vår webside [www.mapei.no](http://www.mapei.no)

## JURIDISK MERKNAD:

*Innholdet i dette tekniske databladet kan kopieres til andre prosjektrelaterte dokumenter, men det endelige dokumentet må ikke suppleres eller erstatte betingelsene i det tekniske datablad, som er gjeldende, når MAPEI-produktet benyttes. Se det seneste oppdaterte datablad samt garantiinformasjoner på [www.mapei.no](http://www.mapei.no). ENHVER ENDRING AV ORDLYDEN ELLER BETINGELSER, SOM ER GITT I ELLER AVLEDET FRA DETTE TEKNISKE DATA-BLADET, MEDFØRER AT ALLE RELATERTE MAPEI GARANTIER OPPHØRER.*

**Alle referanser for produktet er tilgjengelige på forespørsel og på [www.mapei.no](http://www.mapei.no)**



# Malech



BUILDING THE FUTURE

Det er ikke tillatt å ta kopier av tekst eller bilder utgitt her.  
Overtredelse kan føre til rettsforfølgelse

543-12-2016 (NO)