

Elevate RES

For Beton Cire



Elevate RES er en keramisk forsterket, vannbåren 2-komponentlakk for f.eks. linoleums, PVC-gulv og Beton Cire. Lakken kan påføres både som grunnings- og topplakk. For de halvharde gulvene som skal renoveres, er Elevate RES et kostnadseffektivt alternativ til bytte av gulv.

BRUKSANVISNING

Beton underlaget ska være fritt for støv, fett, voks ec. Påfør et strøk Bostik Primer 6000 (Blanding: 1 del Primer 6000, 3 deler vann) og la tørke.

OVERFLATEBEHANDLING

FOR beton cire:

1. Rist kannen i 1 min. Bland herder med Elevate RES i et forhold på 1:10. Rist den blandede Elevate RES-dunken i 1 min. og la stå i 10 minutter før påføring. Blandingen skal ikke brukes til mer enn ett strøk, og den må brukes innen 4 timer.
2. Påfør et strøk Elevate RES med en 10 mm rulle og la tørke i 1–3 timer
3. Gjenta prosessen i trinn 1. Se over.
4. Påfør totalt 3 strøk med Elevate RES med en 10 mm rulle og la tørke i 1–3 timer.

***For øvrige halvharde gulvmaterialer:** Kontakt Duri Fagprofil AS for teknisk støtte vedrørende tester av prøver, overflatebehandling eller prosess for overflatebehandling.

HELSE OG MILJØ

Kontroller at det er tilstrekkelig ventilasjon i lokalet. Ved kontakt med hud skal produktet vaskes bort med rikelig med såpe og vann. Ved kontakt med øyne skylles øynene godt med vann. Følg alltid anvisningene i produkt- og HMS-datablad.

Sikkerhetsdatablad for yrkesmessige brukere fremskaffes på oppfordring.

Oppbevares utilgjengelig for barn.

Importør: Duri Fagprofil AS, Norge

TEKNISKE DATA

INNHold Vannbasert polyuretandispersjon

TØRRSTOFF 32%

VOC Ca. 36 g/l med herder

FORBRUK 1 liter til 15–20 m²/påføring

TØRKETID 30–60 min. som grunningslakk og 1–3 timer som topplakk. La gulvet herde i minst 24 timer før det går på.

FULL SLITESTYRKE Etter 3 dager

pH ca 8

LAGRING 5–25°C i ubrudd forpakning, maks. 12 måneder fra produksjonsdato.

Ikke brannfarlig. Beskyttes mot frost!

RENGJØRING For best resultat bør gulvet rengjøres og vedlikeholdes med Cleaner RES og Refresher RES. Ikke rengjør gulvet før det har herdet.

AVFALLSHÅNDTERING Tørk og kasser produktrester i henhold til lokale forskrifter.

TEKNISK STØTTE

Kontakta din forhandler Duri Fagprofil AS Teknisk støtte på: **+24 13 1350**

DIBT
Z-157.10-132



CDPH
1350



LEED
Compliant

