

HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



HEY'DI MUR OG PUSSMØRTEL KC35/65

Tørrmørtel til muring og pussing av vegg, inne og ute.

Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Mur og Pussmørtel KC35/65 er laget av hydratkalk, sement, gradert sand og tilsetningsstoffer og benyttes til muring og pussing inne og ute på vegger av tegl, lettklinker, betongblokker, puss og betong, og til reparasjonsarbeider.

Forarbeid

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Sår og skader sårflukkes. Tørre, sugende underlag forvannes, men unngå vannfilm. For å sikre pussens god heft til underlaget kan veggen grunnes dagen i forveien ved at en ekstra bløt mørtel iblandet Hey'di KZ kastes eller kastes på veggen i et 1-2 mm sjikt. Forhold Hey'di KZ:vann 1:3.

Utblanding

Utblanding foretas med blandemaskin eller kraftig elektrisk drill m/visp. Mindre mengder kan røres ut for hånd. Hey'di Mur og Pussmørtel KC35/65 blandes med vann til en smidig mørtel ca. 4 liter pr. 25 kilo sekk, juster vannmengden i forhold til oppgaven. Hey'di KZ tilsettes blandevannet der man ønsker ekstra smidig mørtel. Forhold Hey'di KZ : vann 1:5. Blandetid skal ikke overstige 10 minutter. Ved lave temperaturer anbefales det å benytte temperert vann. Benytt Hey'di Frost KF i blandevannet ved temperaturer ned mot null og i kuldegrader.

Bruksmåte

Mørtelen trekkes på med stål Brett eller kastes ut med murskje i tykkelser inntil 15 mm. Tykkere lag må legges på i flere operasjoner og det skal forvannes mellom hver påføring. Sluttbehandling foretas med filsbrett eller kost, når pussens har satt seg. Brukstil utblandet masse er ca. 2 timer, ikke tilsett mer vann når massen har begynt å stivne. Unngå å påføre puss på varm mur eller i sterkt solskinn. Det anbefales å ettervann i 1-2 døgn etter at pussens har herdet. Redskap rengjøres med vann.

Tørketid

Ca. 1 døgn.

Forbruk

Puss: ca. 1,8 kilo pr. m² pr. mm lagtykkelse. Oppmuring tegl: ca. 80 kilo pr. m². Oppmuring lettklinker 25 cm: ca. 18 kilo pr. m².

Lagring

Lagres tørt i inntil 1 år.

Pakning

25 kilo sekk, 500 kilo og 1000 kilo bigbag

Mørtelen tilfredsstiller kravet til tørrmørtel i NS-EN 998-1.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ca. 4 1/25 kg
Største kornstørrelse: 0-2 mm
Brukstil: ca. 2 timer

PRODUKTKODER

Hey'di varenr:

25 kilo: 1726
500 kilo: 1740
1000 kilo: 1734

GTIN nr:

25 kilo: 7054150017268
500 kilo: 7054150017404
1000 kilo: 7054150017343

Nobb nr:

25 kilo: 44478923
500 kilo: 46554158
1000 kilo: 46554113

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement og hydratkalk, som blandet med vann kan virke etsende på øyne og hud. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 14.08.17



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.