

# HEY'DI PRODUKTDATABLAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWW.HEYDI.NO



## HEY'DI K11 XTRA WATERPROOFER

Vanntett sementbasert slemming for mur og betongkonstruksjoner.

### Beskrivelse

Hey'di K11 Xtra er en sementbasert overflatebehandling/slemming av alle typer mur- og betongkonstruksjoner. Hey'di K11 Xtra blandes med vann og gir en vanntett og diffusjonsåpen overflate.

### Bruksområder

Grunnmur i betong, lettklinker og betongblokker, kjellerrom, tanker, brønner, basseng, damanlegg m.m. Benyttes også til tetning mot fukt på negativ side, innvendig tetning. Anvendelsestemperatur bør ligge mellom +10 og +20 °C. Laveste temperatur er +6 °C, dette gjelder også for underlaget.

### Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, støv, fett m.m. Det skal forvannes før hver påføring, men unngå vannfilm.

### Utblanding - Bruksmåte

Hey'di K11 Xtra blandes med rent vann, som helles først i blandekaret. Benytt ca. 3 liter vann til 10 kilo pulver. Små mengder kan røres ut for hånd, til større mengder skal det benyttes drill med visp eller universalmixer. Etter utblanding skal massen stå i 3-5 minutter før den røres opp på nytt og eventuelt justeres med noe mer vann. Massene har en brukstid på ca. 45 minutter etter utblanding.

Ved å vente disse minuttene før en rører opp massen igjen så sikrer en angitt brukstid, ellers kan massen størkne og en får mye kortere brukstid.

Påføring foretas med gresskost i ett eller flere strøk. Neste strøk foretas når foregående er avbundet, normalt etter noen timer. Hey'di K11 Xtra-blandingen skal være lett å stryke men skal ikke renne. Hey'di K11 Xtra størkner som andre sementprodukter, følgelig må utblandet masse brukes fortløpende. Unngå å stryke Hey'di K11 Xtra på varm mur eller i sterkt solskinn.

### Tørketid (ved +20 °C)

1-5 timer avhengig av temperatur og underlag.

### Forbruk

1 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. strøk, det skal påføres minimum 2 strøk, ved konstant vanntrykk anbefales 4 strøk.

### Lagring

Lagres tørt i inntil 2 år.

### Pakning

10 kilo spann.



### TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ..... ca. 3 l/10 kg  
Materialforbruk: ..... 1 kg/pr. kvm  
Brukstid: ..... ca. 45 minutter

### PRODUKTKODER

Hey'di varenr: ..... 1021  
GTIN nr: ..... 7054150010214  
Nobb nr: ..... 45524920

### Arbeidshygiene forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder sement som blandet med vann virker aggressivt på hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg. Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 13.09.13



### HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.