

Primer E-10

Primer for elastiske malinger og slammemasser

PRODUKTBEKRIVELSE

Primer E-10 er en primer som brukes under elastiske malinger og slammemasser for å sikre god heft på betong.

Primer E-10 gir ingen vesentlig reduksjon av vandamp-permeabiliteten. Består av akryl med ekstremt liten partikkelstørrelse i emulsjon, for å sikre god inntrengning og heft.

Primer E-10 kan også brukes som primer for sparkling med avrettingsmasser.

BRUKSANVISNING

Underlaget skal være fritt for olje, og løse partikler.

Som primer under elastiske slammemasser og malinger oppnås best heft på sandblåst, tørr betong-overflate, men en svakt sugende, fuktig flate gir også god heft. Det må ikke være fritt vann på flaten. Eventuell gammel maling fjernes.

Primer E-10 brukes uforynnnet eller blandes 1:1 med vann, avhengig av betongens kvalitet og sugeevne. (Liten sugeevne – uforynnnet, stor sugeevne – tynnet med vann).

Primer E-10 strykes ut med kost eller sprøytes, slik at det blir jevnt fordelt over hele flaten.

Primeren påføres så tidlig at den er tørr før malingen begynner.

Hvis primeren har vært påført underlaget mer enn 2 døgn før videre behandling, skal det primes på nytt. Dette gjelder også hvis den primede flaten har blitt forurenset.

Ved bruk av primer under selvjevne sparklemasser, fortynnes **Primer E-10** 1:1 med vann.

Påføres ikke ved temperaturer under +5°C.

RENGJØRING

Alt brukt utstyr rengjøres umiddelbart etter bruk med vann.

VERNETILTAK

For helse-, miljø- og sikkerhetsinformasjon - se eget sikkerhetsdatablad. Sikkerhetsdatabladene finnes på www.mapei.com.

N.B! BØR UTFØRES AV FAGFOLK

MERK

De tekniske anbefalinger og detaljer som fremkommer i denne produktbeskrivelse representerer vår nåværende kunnskap og erfaring om produktene.

All ovenstående informasjon må likevel betraktes som retningsgivende og gjenstand for vurdering.

Enhver som benytter produktet må på forhånd forsikre seg om at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse.

Brukeren står selv ansvarlig dersom produktet blir benyttet til andre formål enn anbefalt eller ved feilaktig utførelse.

Alle leveranser fra Mapei AS skjer i henhold til de til enhver tid gjeldende salgs- og leveringsbetingelser, som anses akseptert ved bestilling.

TEKNISKE SPESIFIKASJONER	
Spesifikk vekt:	Ca. 1,0 kg/l
Viskositet v/20°C:	5-20
Tørrstoffinnhold:	Ca. 25%
pH:	7 – 8
Forbruk:	Ca. 0,1 – 0,25 l pr. m ²
Vandampdiffusjon:	0,4 m luftsikt (0,2 kg/m ²)
Emballasje:	1 kg flaske 5 kg kanne 25 kg kanne
Lagring:	Lagret frostfritt (+5°C) og i uåpnet originalemballasje, forandres ikke bruksverdien de første 12 måneder.

Produsent:

Mapei AS
Vallsetvegen 6, 2120 Sagstua, Norway
Tlf: +47 62 97 20 00 Fax: +47 62 97 20 99
post@mapei.no
www.mapei.com

