

HEY'DI PRODUKTDBLAAD

FOR FLERE PRODUKTER OG PRODUKTDOKUMENTASJON SE WWWHEYDI.NO



HEY'DI STEINLIM

Grå, sementbasert plastforsterket klebemørtel.

Beskrivelse

Hey'di Steinlim er en grå, sementbasert, plastforsterket klebemørtel som blandet med vann herder til en vannfast og frostsikker limfuge med meget høy vedheft. Inneholder ikke klorider.

Bruksområder

Hey'di Steinlim benyttes til liming og fuging av heller og kantstein, fuging av betongelementer og flikking av betong. Hey'di Steinlim kan benyttes på underlag av asfalt, puss og betong. Normal lagtykkelse er 3-20 mm, større opprettinger må skje i flere sjikt. Hey'di Steinlim kan tilsettes sand, inntil 50 % av tørrvekten (0-2 mm). Temperatur må være over 0 °C.

Forarbeid - Underlag

Flaten må være fri for løse partikler, stov, fett m.m. Sugende underlag som betong og puss forvannes. Asfalt primes med en gysing bestående av Hey'di Steinlim tilsatt en væskeblanding av Hey'di KZ primer og vann i forholdet 1:1. Gysingen skal ha konsistens som velling, og påfølgende liming skal skje ”vått i vått”, d.v.s. før gysingen er avbundet.

Utblanding

Hell først vann i blandekaret, ca. 4 liter til 25 kilo Hey'di Steinlim. Utblanding foretas med drill med universalmixer, større mengder med tvangs- eller vanlig mørtelblander. Blandingstid minimum 3 minutter til klumpfri masse. La mørten stå i ca. 5 min., rør om på nytt og eventuelt juster med litt vann til ønsket konsistens. Ikke bland mer masse enn det som benyttes i løpet av 45 minutter.

Bruksmåte - liming av stein og heller

Massen helles ut og justeres med stålrett, rettholt e.l. Kontaktflaten på steinene/hellene gyses med en velling av Hey'di Steinlim og Hey'di KZ primer som beskrevet under forarbeid. Hellen/steinen trykkes ned i massen slik at denne flyter opp på sidene. Det er viktig at hele kontaktflaten dekkes med mørtel. Hvis underlaget er ujevnt, benyttes stivere konsistens.

Bruksmåte - fuging

Konsistensen avpasses fugens utforming og tetthet. For fuger bredere enn 20 mm tilsettes 50 vektprosent tørt sand kornstørrelse 0-2 mm.

Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF) -

Masse som har begynt å storkne kan ikke brukes. Massen herder i løpet av noen timer, også ved lave temperaturer, helt ned til 0 °C. I tørt, varmt vær bør det ettervannes.

Forbruk

2 kilo Hey'di Steinlim gir ca. 1 liter masse.

Lagring

Lagres tørt. Beste bruksegenskaper innen 1 år fra produksjondato.

Pakning

25 kilo sekk.



TEKNISKE DATA

Vanntilsetning: ca. 4 l / 25 kg

Bruktid: 45-60 minutter

Justeringstid: 20 minutter

Klar for fuging: 6 timer

Heftfasthet til betong: >2 N/mm²

PRODUKTKODER

Hey'di varenr: 225

GTIN: 7054150002257

Nobbnummer: 41430786

Arbeidshygieniske forhold/Vernetiltak

Produktet inneholder cement som blandet med vann kan irritere hud og øyne.

Les alltid advarselstekst på pakningen før arbeid igangsettes.

Revisjonsdato: 13.03.17



HEY'DI QR KODE

Bruk internett eller mobilen for å se våre produktveiledninger og laste ned produktdatablad og sikkerhetsdatablad.