



weber silco paint

- Dampdiffusjonsåpen
- Meget lavt vannopptak
- Egnet til overflatebehandling av tidligere akrylmalte flater

Beskrivelse

weber silco paint er en løsemiddelfri, diffusjonsåpen maling med høy andel silikonharpiksbindemiddel. Den har meget lavt vannopptak og gode smussavvisende egenskaper. Leveres i 99 standardfarger iht. Weber fargekart.

Bruksområde

weber silco paint benyttes på puss og betong. Malingen er egnet til både utvendig og innvendig bruk. weber silco paint er godt egnet til rehabilitering av tidligere silikonharpiksmalte eller silikonharpikspussede overflater. Den er også meget godt egnet til andre tidligere organisk malte overflater på mineralisk underlag.

Underlag

Underlaget må være gjennomherdet, tørt og fritt for støv, sot og fete forurensninger. Tidligere malte overflater rengjøres nøye for porøs eller løstsittende maling.

Type underlag

- Betong
- Mineralisk underlag
- Blokk
- Puss

Godt å vite før påføring

Rengjør verktøy grundig med vann etter bruk. Tomme forpakninger (dryppfrie, penselrene eller sparkelrene) kan forbrennes, alt. leveres til gjenvinning.

NB! Regntak skal alltid benyttes. Dekk til avgrensede bygningsdeler nøye. Vi anbefaler prøveoppstrøk før hovedbestilling for kontroll av farge og struktur.

Det skal ikke males hvis det er fare for temperaturer under +5°C i underlag/omgivelser uten vintertiltak som beskrevet i NS 3420 Kap N.

Forbehandling

weberbase 261 Fiberpuss skal ikke forbehandles. Ved påføring på andre mineralske underlag (KC- og sementbaserte) anbefales hydrofobering med weberprim Silikongrunn. Det er også fordelaktig å grunne med weberprim Silikongrunn før maling på gamle organiske malinger. Meget glatt/slett betong kan sandblåses lett for å få en ru overflate.

Blanding

weber silco paint er klar til bruk. Eventuell grunning og første strøk kan spes med maks. 10% vann (1,5 liter/spann). Siste strøk må maks. spes med 5% vann (0,75 liter/spann). Rør nøye om før bruk.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	Avhengig av underlag, dets struktur og sugeevne: 1 strøk: 0,2-0,3 kg pr. m ² 2 strøk: 0,4-0,6 kg pr. m ²
Påføringstemperatur	Må ikke påføres ved temperatur under +5°C.
Ventetid mellom påføringer	12 timer
	Sd < 0,1 m
Fyllingskapasitet	99% dekningsgrad
Volumvekt for vått materiale	1,5 kg/dm ³
Lagring	weber silco paint må lagres frostfritt, helst ved temperatur +5-+30 °C. Kan lagres i uåpnet emballasje i 12 måneder.
PR-nummer	306984

Utførelse

weber silco paint påføres tynt og jevnt med rulle, pensel eller egnet sprøyteutstyr. Påfør alltid i minst 2 strøk til anbefalt forbruk for å unngå fargeavvik.

Etterbehandling

Beskytt ferdigmalte overflater mot regn til malingen har herdet, normalt 3 døgn. Lavere temperaturer og høy luftfuktighet forlenger herdetiden.

Vær oppmerksom på

Underlagets og omgivelsenes temperatur må ikke være under +5°C eller overstige +30°C. Mal ikke i direkte solskinn, regn eller ved høy luftfuktighet. Beskytt alt som ikke skal males mot søl. Tørketid ved +20°C er ca. 12 timer. Lavere temperatur eller høyere luftfuktighet forlenger denne tiden.

Sikkerhetsforskrifter

Se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

Miljøgifter A20 (MAT 1): Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på <https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoe-giftslisten-a20.html>

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.