

## Produktdatablad



### PRODUKTFORDELER

- Hydrofobert
- Rask å påføre
- Til grunnmurer

### PRODUKTBSKRIVELSE

Weber Grå Slemming brukes til slemming av Leca, tegl og betong og i overgang grunnmur/fasade. Gir en vannavvisende overflate. Finnes også i hvit.

### PRODUKTSPEKIFIKASJON

#### YTELSESERKLÆRING/DoP

DoP-NO-M28117638

PR-nummer: 40989

#### EGENSKAPER

Materialforbruk	Ca. 4 kg pr. m <sup>2</sup> (kosting, i 1. strøk) Ca. 2 kg pr. m <sup>2</sup> (kosting, i 2. strøk)
Påføringstemperatur	> +5°C
Minimum tykkelse	3 mm
Vannbehov	Ca. 4,4-5,6 liter pr. sekk
Bindemiddel	Sement
Tilslag	Sand 0-0,5 mm
Farge	Grå

### LEVERINGSFORM

Weber Grå Slemming leveres i 20 kg papirsekker med impregnert vannfast papir.

### BRUKSOMRÅDE

Weber Grå Slemming brukes til:

- Slemming av Leca grunnmur under terreng, samt på sokkel
- Benyttes på underlag av tegl, betong, Leca

Overflatevarianter: kostet, slemmet.

### LAGRING

12 måneder fra produksjonsdato i uåpnede sekker på innplastet pall og under tørre forhold. Sekker som er åpnet, må brukes omgående.

### FORBEHANDLING AV UNDERLAG

Alle overflater rengjøres nøye. Løse partikler, støv, mørtelrester etc. fjernes. Underlaget kan med fordel forvannes.

## BLANDING

Bland med vann i hurtiggående blander i 3-4 minutter eller i langsomtgående blander i minst 10 minutter. Hold konstant vannmengde og samme blandingstid ved hver blanding. Benytt ca. 4,4-5,6 liter vann pr. sekk.

## PÅFØRING

Weber Grå Slemming kastes på i 1-2 strøk (2 strøk utvendig), med 1 døgn herdetid mellom første og andre strøk. Weber Grå Slemming kan også trekkes på med Brett i 1. sjikt og deretter kastes ut. På sokkel grunnmur bør Weber Grå Slemming trekkes opp til ca. 30-45 cm over bakkenivå.

## ETTERBEHANDLING

Den ferdige pussen skal ettervannes og holdes fuktig i minst 3 døgn. Benytt slange med finspredende munnstykke.

## VÆR OPPMERKSOM PÅ

### VINTERHÅNTERING

Ved muring ved lavere temperatur enn +5°C eller hvis det er fare for minusgrader de første døgnene etter påføring, kan det tilsettes weber Antifrost for frysepunktnedsetting. Vær oppmerksom på at tilsetning av weber Antifrost kan øke faren for saltutslag. Ved lave temperaturer må forholdsregler som oppvarming, tildekking osv. gjøres, da avbinding og herding er meget langsom eller nesten stopper opp ved temperaturer under +5°C. Forsøk derfor å få utgangstemperaturen på mørtelen på +20 °C ved f.eks. å bruke varmt vann til blandingen. Vær i tillegg oppmerksom på faren for raskt uttørring av mørtelen i forbindelse med oppvarming ved lave temperaturer.

Pussarbeider og slemming skal ikke utføres i temperaturer under +5°C. Beskytt mot frost til materialet har herdet ferdig.

Tiltak for vinterarbeid beskrevet i NS 3420 må følges.

## PRAKTISKE RÅD

Avled regnvannet fra taket.

Mørke flekker eller grenseoverganger i den ferdige pussen kan gjøres lysere ved lett børsting med stålbørste.

## SIKKERHETSTILTAK

Sammen med fuktighet og vann virker weber Grå Slemming aggressiv mot hud og på slimhinner i øyne, nese og svelg på samme måte som andre sementbaserte produkter. Bruk derfor hansker, støvmaske og briller der det er fare for sprut. weber Grå Slemming inneholder ingen andre helsefarlige stoffer. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

## MILJØANVISNINGER

### EMISJONSDOKUMENTASJON (HEA 9):

I henhold til BREEAM-NOR tabell 5-5 kreves det ikke emisjonsdokumentasjon for dette produktet

### MILJØGIFTER A20 (MAT 1):

Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på <https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoegiftslisten-a20.html>

### ANSVARLIG INNKJØP AV MATERIALER, ISO 14001 (MAT 5):

Weber har ISO 14001 sertifikat for produksjonen av produktet

[https://www.weber-norge.no/fileadmin/user\\_upload/Miljoe/KSM/nye\\_juni\\_2011/10\\_-\\_Miljosert.pdf](https://www.weber-norge.no/fileadmin/user_upload/Miljoe/KSM/nye_juni_2011/10_-_Miljosert.pdf)

## ANSVAR

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer AS  
Brobekkn. 84, Pb 216 Alnabru, 0614 Oslo  
Tel. 22 88 77 00  
[info@weber-norge.no](mailto:info@weber-norge.no)  
[www.weber-norge.no](http://www.weber-norge.no)

