



weber silicate render

- Vannavisende
- Diffusjonsåpen
- Til inn-/utvendig bruk

Beskrivelse

weber silicate render er en høykvalitets, løsemiddelfri og mineralsk slutt puss, basert på kalivannglass, for bruk på mineralske underlag som puss og betong. weber silicate render til både utvendig og innvendig bruk. weber silicate render er vannavisende og diffusjonsåpen og har gode smussavvisende egenskaper og gir liten grobunn for sopp, alger og mose under normale værforhold.

Produktegenskaper

- Fuktbestandig
- Overmalbar
- Slitesterk
- Vannavisende

Påføringsmetode

- Manuell påføring
- Sprayable

Bruksområde

weber silicate render benyttes på mineralske underlag av puss og betong, og anbefales spesielt der weberbase 261 Fiberpuss benyttes som hovedpuss. weber silicate render er også passende for renovering av tidligere silikatmalte eller silikatpussede overflater.

Underlag

Underlaget må være tørt, fast og fritt for støv eller fete urenheter. Tidligere mineralske malte overflater rengjøres nøye for porøs eller løst sittende maling. Plast- og oljemalinger må fjernes. Er ikke egnet for bruk på gips. Pussunderlag og betong må ha tørket ut og normalt ha herdet i minimum 14 dager før pussens påføres.

Type underlag

- Blokk
- Mineralsk underlag
- Puss
- Murverk

Godt å vite før påføring

På grunn av det alkaliske bindemiddelet vil weber silicate render og andre vannglassbaserte produkter etse glass og påvirke metall. Dekk godt til bygningsdeler som ligger inntil og beskytt mot sprut. Rengjør verktøyet grundig med vann etter bruk.

Forbehandling

På alle underlag anbefales et strøk med weberbase 303 Silikatmaling som grunning før applisering av weber silicate render (weber silicate render kan da legges i kun 1 strøk). Grunningen brukes da i samme farge som slutt puss. Underlag med varierende sug og fasader i slagregnutsatt klima grunnes med to strøk weberbase 303 Silikatmaling.

Produktspesifikasjon

Materialforbruk	Forbruk 1,0 mm kornstørrelse; ca. 2,2 kg/m ² (bestillingsvare) Forbruk 1,5mm kornstørrelse; ca. 2,5 kg/m ² Forbruk 2,0mm kornstørrelse; ca. 3,0 kg/m ² (bestillingsvare)
	Materialforbruket vil variere avhengig av faktorer som påføringsmetode og struktur på underlaget. Angitt forbruk er for Brettskurt utførelse, men er kun veiledende.
Påføringstemperatur	> +5°C
Bindemiddel	Kalivannglass
Tilslag	1,5 mm Dolomitt. Kan leveres i 1 og 2 mm kornstørrelse
pH	10
Densitet	1,85 kg/dm ³
Farge	99 standardfarger i henhold til Weber fargekart. Vi anbefaler et prøveoppstrøk før hovedbestilling for kontroll av farge og struktur.
Lagring	Lagres beskyttet mot frost, helst i sval temperatur. Kan lagres uåpnet i minst 12 måneder fra produksjonsdato.

Blanding

weber silicate render er klar for bruk. Ved behov weber silicate render spes med maksimalt 1 % rent vann. Rør nøye om før bruk. Puss fra ulike produksjoner må blandes før bruk for å unngå fargeforskjeller.

Utførelse

Påføring skjer med et (1) strøk weberbase 303 Silikatmaling og et (1) sjikt weber silicate render i samme fargekode.

Værharde strøk: 1 værharde strøk påføres 2 strøk weberbase 303 Silikatmaling som ekstra beskyttelse på weberbase 261 Fiberpuss.

Brettskurt flate: Etter forbehandling, dra på eller sprøyt med passende sprøyteverktøy et heldekkende sjikt med weber silicate render, like tykt som kornstørrelsen og skur overflaten direkte i sirkulerende bevegelser. For påføring og skuring brukes et passende brett (gipsfils/plastglatter). Det skal skures ned til kornet.

Stenket struktur: Etter forbehandling stenkes weber silicate render en gang til rett struktur.

Avslutt strøkene ved normale avgrensninger for å unngå fargeavvik.

Etterbehandling

Beskytt behandlede overflater mot nedbør til puss har herdet tilstrekkelig, normalt minst 3 døgn. Lave temperaturer og høy luftfuktighet forlenger herdetiden.

Vær oppmerksom på

Overflatens og omgivelsenes temperaturer må ikke synke under +5°C eller overstige +30°C. Fasadene må skjermes for nedbør og uttørrende vind. Fremdrift må planlegges for å unngå fargeforskjeller.

Sikkerhetsforskrifter

weber silicate render vil være aggressiv mot hud og slimhinner i øye, nese og svelg. Benytt derfor hansker og briller der det er fare for sprut. For ytterligere informasjon, se gjeldende sikkerhetsdatablad.

Miljøinformasjon

Miljøgifter A20 (MAT 1): Produktet inneholder ingen miljøgifter på BREEAMs A20-liste datert 01.04.2013, se informasjon på <https://www.weber-norge.no/service-tjenester/miljoe/miljoe-giftslisten-a20.html>

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse, samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt, eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.