

SurfaPore™ Wet Look- Fargeforsterker

Vannbasert vanntetting til mineralske overflater for Wet-look effekt

Produktbeskrivelse

SurfaPore™ **Wet Look WB** er et vannbasert vanntettingsprodukt, spesielt utviklet for effektiv vanntetting og beskyttelse av mineralske overflater som naturstein men også overflater som sementmørtler, eksponert betong, puss, stansede gulv og belegningsstein. På grunn av sin spesielle sammensetning oppnås inntrenging av materialet på de påførte overflatene, noe som gir et vått utseende/fargeforsterking, samtidig som pusteegenskapen på de påførte overflatene opprettholdes.

Anbefalt bruk

Ideell for å vanntette naturstein, betong mm. og fremheve overflatens naturlige farger, noe som gir et 'vått' utseende. Ideell for porøse sugende overflater, vertikale eller horisontale, innendørs og utendørs. Test på mindre område før full bruk. Tørk bort overskudd som ikke trekker inn i overflaten

Viktige fordeler

- ☆ Fremhever det naturlige utseendet og gir en "våt" / fargeforsterkende egenskap
- ☆ Diffusjonsåpen – Uorganisk sammensetning fri for harpikser, som unngår filmdannelse
- ☆ Høy gjennomtrengning og holdbarhet mot frost, fuktighet, UV-stråling og dårlige værforhold
- ☆ Sterk vannavvisende effekt for enklere renhold
- ☆ Forhindrer sopp- og muggvekst

Tekniske spesifikasjoner

Type	▶ Vannbasert blanding
Utseende	▶ Melkeaktig
Tetthet	▶ $1,00 \pm 0,05$ g/cm ³
Påføringstemperatur	▶ Fra 5°C til 35°C
Tid til evt. 2. strøk	▶ 1,5–2,5 timer @ 20°C
Ph	▶ $6,8 \pm 0,5$
Flowtime (Ford cup N0 4)	▶ 11,6 sek

NanoPhos S.A.

SurfaPore™ Wet Look - Fargeforsterker

Vannbasert vanntetting til mineralske overflater for Wet-look effekt

Overflateforberedelse

Alle overflater må være rene, tørre og fri for støv, oljer, fett og andre fremmede rester eller forurensning. Feil, som store sprekker, bør utbedres før materialet påføres. Fjern eventuell muggdannelse eller alger med DeSalin AM. Sementslør og skitt fjernes gjerne med DeSalin C (ikke høyglanspolert marmor/granitt

Påføring

Rist godt før bruk. SurfaPore™ **Wet Look WB** påføres uten fortynning på tørre overflater med rulle, pensel eller spray. To lag anbefales for best mulig resultat, spesielt på veldig sugende overflater, hvor det andre strøket påføres mens det første fortsatt er ferskt. Fjern eventuelt overflødig mengde materiale 15 minutter etter påføring. Tiden varierer avhengig av miljøtemperatur og fuktighet. Rengjør påføringsutstyr etter bruk med vann.

Tilleggsinformasjon

For ekstremt porøse overflater, som belegningsstein eller sementholdige materialer, anbefales det å påføre ett eller to lag (direkte avhengig av overflatens porøsitet) med SurfaPore™ **C** for å forsegle overflaten. La det herde i minst 24 timer før du påfører 1-2 strøk med SurfaPore™ Wet Look. Det andre strøket med SurfaPore™ **Wet Look WB** bør påføres en halvtime etter det første.

Dekkevne

8-15 m²/L, avhengig av absorberingen i overflaten

Lagring

Oppbevar i den opprinnelige lukkede emballasjen, i et godt ventilert område, ved en temperatur på 5 oC til 35 oC, borte fra sollys og frost. Dårlige lagringsforhold kan påvirke produktkvaliteten.

Helse og sikkerhet

Les produktets etikett før bruk. Safety Data Sheet er tilgjengelig via SurfaTech www.surfatech.no eller på forespørsel ved å kontakte Surfatech via e-post: post@surfatech.no

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1. km Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Hellas
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com

SurfaPore™ Våt Look WB

Vannbasert vanntetting for porøse overflater med våt look-effekt

Tilgjengelig emballasje

- 1L plastbeholder
- 4L plastbeholder
- 20L plastbeholder

Ansvarsfraskrivelse: Anbefalingene i Technical Data Sheet for bruk av NanoPhos' produkter er basert på vår vitenskapelige kunnskap, laboratoriestudier og langsiktige erfaring. Informasjonen som gis må anses som indikativ og gjenstand for kontinuerlig gjennomgang basert på spesifikke forhold og hver praktisk anvendelse. Produktets egnethet bør vurderes i hvert tilfelle for spesifikk bruk, og sluttbrukeren bærer fullt og eksklusivt ansvar for eventuelle bivirkninger som kan oppstå ved feil bruk av produktet. Den nåværende utgaven av dette tekniske databladet kansellerer automatisk alle tidligere data som gjelder samme produkt. For mer informasjon, vennligst kontakt NanoPhos: info@NanoPhos.com

SurfaPore™-logoen er et registrert varemerke tilhørende NanoPhos SA

NanoPhos S.A.

PO Box 519, Sci. & Tech. Park of Lavrio, 1. km Lavrio - Athens Ave., 19500 Lavrio, Hellas
T. (+30) 22920 69312 | F. (+30) 22920 69303 | E. info@nanophos.com | W. www.NanoPhos.com